

成分分析表

試料名 Malaysia Large A 2025.2.16

成分	Malaysia Large A 2025.2.16
SiO ₂	99.25
Al ₂ O ₃	0.44
Fe ₂ O ₃	0.02
CaO	0.00
MgO	0.00
K ₂ O	0.03
Na ₂ O	0.00
TiO ₂	0.03
Ig Loss	0.24
Total	100.01
備考: 単位: wt% 検量線法, ガラスビードによる定量分析	

2025年2月21日

ヤマカ陶料株式会社
〒507-0818
岐阜県多治見市大畑町1丁目114番地
TEL (0572) 22-7391
FAX (0572) 22-7399



成分分析表

試料名 Malaysia Small B 2025.2.16

成分	Malaysia Small B 2025.2.16
SiO ₂	99.36
Al ₂ O ₃	0.33
Fe ₂ O ₃	0.02
CaO	0.00
MgO	0.00
K ₂ O	0.01
Na ₂ O	0.00
TiO ₂	0.08
Ig Loss	0.18
Total	99.98

備考:

単位: wt%

検量線法, ガラスビードによる定量分析

2025年2月21日

ヤマカ陶料株式会社

〒507-0818

岐阜県多治見市大畑町1丁目114番地

TEL (0572) 22-7391

FAX (0572) 22-7399

作成



成分分析表

試料名 Malaysia Small C 2025.2.16

成分	Malaysia Small C 2025.2.16
SiO ₂	99.43
Al ₂ O ₃	0.28
Fe ₂ O ₃	0.02
CaO	0.00
MgO	0.00
K ₂ O	0.02
Na ₂ O	0.00
TiO ₂	0.07
Ig Loss	0.19
Total	100.01

備考:

単位: wt%

検量線法, ガラスビードによる定量分析

2025年2月21日

ヤマカ陶料株式会社

〒507-0818

岐阜県多治見市大畑町1丁目114番地

TEL (0572) 22-7391

FAX (0572) 22-7399

作成

