

尚 以下が一般的な珪砂の号数（混合珪砂とはこれらが全て混ざったものを言いますが、2号や8号は殆どとれません。

**珪砂2号** … 約3.0mm … 約7厘

**珪砂3号** … 約1.2mm … 約3厘

**珪砂4号** … 約0.6mm … 約2厘

**珪砂5号** … 約0.5mm … 約1厘

**珪砂6号** … 約0.3mm

**珪砂7号** … 約0.2mm

**珪砂8号** … 約0.1mm

| マレーシア砂 粗目 ⑧ |            |     |
|-------------|------------|-----|
| 101.9 g     |            |     |
| 試験日         | 2024.12.25 |     |
| mesh        | g          | %   |
| 6           | 10.5       | 10% |
| 7.5         | 16.5       | 16% |
| 8.6         | 8.5        | 8%  |
| 10          | 9.1        | 9%  |
| 14          | 17.6       | 17% |
| 18          | 13.3       | 13% |
| 22          | 6.2        | 6%  |
| 28          | 4.4        | 4%  |
| 40          | 8.1        | 8%  |
| PAN         | 7.7        | 8%  |

2号

3号

4号

| マレーシア砂 細目⑦ |            |     |
|------------|------------|-----|
| 145.4 g    |            |     |
| 試験日        | 2024.12.25 |     |
| mesh       | g          | %   |
| 10         | 2.7        | 2%  |
| 14         | 3.3        | 2%  |
| 18         | 5.6        | 4%  |
| 22         | 5.1        | 4%  |
| 28         | 5.6        | 4%  |
| 40         | 18         | 12% |
| 42         | 3.5        | 2%  |
| 42         | 44.2       | 30% |
| 50         | 14.2       | 10% |
| 60         | 11.5       | 8%  |
| 83         | 17.5       | 12% |
| 100        | 6.3        | 4%  |
| 145        | 5.9        | 4%  |
| 200        | 1.3        | 1%  |
| 330        | 0.2        | 0%  |

3号

4号

5号

5号

6号

7号

8号

→ + 4 2 meshを再試験44.2g

| マレーシア砂 細目⑦ |            |     |
|------------|------------|-----|
| 44.2 g     |            |     |
| 試験日        | 2024.12.25 |     |
| mesh       | g          | %   |
| 10         | 2.7        | 6%  |
| 14         | 3.3        | 7%  |
| 18         | 5.6        | 13% |
| 22         | 5.1        | 12% |
| 28         | 5.6        | 13% |
| 40         | 18         | 41% |
| 42         | 3.5        | 8%  |
| PAN        | 0.4        | 1%  |

|      |    |    |  |
|------|----|----|--|
| PAN  | tr | 0% |  |
| 100% |    |    |  |

3号

4号

5号